

# 碳钢及高强钢用手焊条

药皮类型: 低氢型

**TL-65Z(J557)**

A  
碳钢及高强钢 • SAW用焊条

## 相当规格

AWS	A5.5 E8015-G
GB/T	5117 E5515-G
EN ISO	2560-A E 46 4 B 2 2
	2560-B E5515-G AP

## 特性与用途

550MPa级高强度低氢型直流专用焊条。适合全位置焊接，抗裂性极佳，机械性能优异。  
适用于低合金钢、中高碳钢、铸钢的焊接，如15MnTi、15MnV及540-610MPa级高强钢的焊接。

## 注意事项

- 1、焊接前焊条要先经350~400°C烘干60分钟。
- 2、为防止起弧发生缺陷，建议采用后退前进法焊接。
- 3、宜采用短弧焊接，如摆动运条，摆动幅度不超过焊条直径的3倍。

## 熔敷金属化学成份(wt%)

	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Cu
AWS标准*	-	≥1.00	≥0.80	0.03	0.03	≥0.50	≥0.30	≥0.20	≥0.10	≥0.20
GB/T标准	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
例 值	0.055	1.50	0.50	0.013	0.010	0.85	0.03	0.03	0.008	0.010

注\*: 指为了满足G组的合金要求，未经稀释的焊缝金属应至少有列于本表的一个元素的最低值，附加化学成分要求可在供需双方之间确定。

## 熔敷金属机械性能

	屈服强度 MPa	抗拉强度 MPa	延伸率 %	冲击值J	PWHT
AWS标准	≥460	≥550	≥19	-	AW
GB/T标准	≥460	≥550	≥17	-	AW
例 值	530	615	29	-30°C/161	AW

## 适用焊接位置



## 推荐焊接参数(DCEP)

直径及长度(mm)		2.6X350	3.2X350	4.0X400	5.0X400
电流范围(A)	平焊	55-85	90-130	130-180	180-240
	立、仰焊	50-80	85-120	110-160	-